# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# THIS PAGE BLANK (USPTO)



**Europäisches Patentamt** 

**European Patent Office** 

Office européen des brevets



(11) EP 0 934 750 A2

(12)

### **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:

11.08.1999 Patentblatt 1999/32

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: A61L 27/00, A61F 2/08

(21) Anmeldenummer: 99101438.2

(22) Anmeldetag: 27.01.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE Benannte Erstreckungsstaaten: AL LT LV MK RO SI

(30) Priorităt: 30.01.1998 DE 19803673

(71) Anmelder:

 Meenen, Norbert PD Dr. 22587 Hamburg (DE)

DEUTSCHE INSTITUTE FÜR
 TEXTIL- UND FASERFORSCHUNG STUTTGART
 Stiftung des öffentlichen Rechts
 73770 Denkendorf (DE)

(72) Erfinder:

 Meenen, Norbert M. Dr. 22587 Hamburg (DE)

Dauner, Martin
 73732 Esslingen (DE)

 Planck, Heinrich Dr. 72622 Nürtingen (DE)

(74) Vertreter:
Patentanwälte

Ruff, Beler, Schöndorf und Mütschele Willy-Brandt-Strasse 28 70173 Stuttgart (DE)

#### (54) Biohybrider Gelenkflächenersatz

(57) Die Erfindung betrifft einen biohybriden Gelenklächenersatz in Form eines dreidimensionalen porösen Trägers, in dem sich Knorpelzellen in vitro und/oder in vivo zu einem dreidimensionalen Zellverband kultivieren lassen, und der nach dem Zellwachstum im Bereich einer defekten Gelenkläche auf den freigelegten Knochen aufsetzbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger an der zur Anlage an den Knochen bestimmten Seite Mittel zur Förderung der knöchernen Integration aufweist.

#### Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen biohybriden Gelenkflächenersatz.

[0002] Zur Behandlung von geschädigten Gelenkknorpeln, etwa durch Mißbildungen, Verletzungen oder degenerative Erkrankungen, konzentrieren sich Entwicklungsarbeiten auf die Herstellung von Ersatzknorpeln, die dem Patienten implantiert werden können.

[0003] Es sind aus jüngster Zeit Verfahren zum Herstellen von Implantaten aus Zellkulturen bekannt wie sie beispielsweise in der internationalen Patentanmeldung WO 94/20151 von Sittinger beschrieben werden. Hierbei werden in den Hohlräumen einer dreidimensionalen Trägerstruktur Knorpelzellen in vitro hergestellt.

[0004] In WO 90/12603 von Vacanti ist ein System zur Neomorphogenese von Knorpelzellen aus einer Zellkultur in vivo offenbart.

[0005] Die aus dem Stand der Technik bekannten Knorpelimplantate weisen jedoch in der Praxis eine Reihe von Nachteilen auf.

[0006] Für einen vollwertigen Gelenkflächenersatz ist eine zuverlässige Fixierung im subchondralen Knochen wichtig. Dazu muß das Implantat durch aufwendige Nahttechniken oder Befestigungsklammern gehalten werden.

[0007] Ein wesentliches Problem bei der Therapie von pathologischen Veränderungen von Gelenkoberflächen ist das Eindringen von Gelenkflüssigkeit (Synovialflüssigkeit), deren Bestandteile wie Hyaluronsäure die Regenerierung und das Einwachsen beeinträchtigen. Die Gelenksflüssigkeit, die das eingesetzte Implantat umspült, verhindert ein Festwachsen der Knorpelstruktur an den Defektgrenzen und am Knochen.

[0008] Die bisher bekannten Knorpelersatzstoffe zur Behandlung von Gelenkdefekten können die für eine erfokgreiche und dauerhafte Heilung geforderten Kriterien wie sichere und einfache Befestigung am Knochen, rasches Einwachsen, physiologische Wiederherstellung der Gelenkstruktur und dauerhafte Funktionalität nicht erfüllen.

[0009] Es stellt sich daher die Aufgabe, einen Gelenkfächenersatz zur Verfügung zu stellen, der aus Knorpelzellen in einer dreidimensionalen Struktur gebildet ist, der unter üblichen biomedizinischen Bedingungen und mit vorhandenen Einrichtungen einfach und sicher herzustellen ist.

[0010] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen biohybriden Gelenkflächenersatz in Form eines dreidimensionalen porösen Trägers, in dem sich Knorpelzellen in vitro und/oder in vivo zu einem dreidimensionalen Zellverband kultivieren lassen, und der nach dem Zellwachstum, und gegebenenfalls nach einer Gewebentwicklung, im Bereich einer defekten Gelenkfläche auf den freigelegten Knochen aufsetzbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger an der zur Anlage an den Knochen bestimmten Seite Mittel zur Förderung der knöchernen Integration aufweist.

[0011] Zur Herstellung von Ersatzknorpelzellen kann zunächst eine Zellvermehrung von proliferierenden Knorpelzellen (declifferenzierten sogenannten fibroblast-like-cells) vorgenommen werden. Dies kann beispielsweise als flächiges Zellwachstum in einem Zellkulturgefäß erfolgen. Nach einer gewissen Vermehrung der Zellen werden die Zellen dann wieder spezifisch gemacht (differenziert) und für das weitere dreidimensionale Wachstum in eine geeignete Matrix eingebracht. Insbesondere können die Knorpelzellen in die Matrix eingespritzt oder mit leichtem Unterdruck in die Matrix eingesaugt oder einzentrifugiert werden. Bevorzugt kann eine solche Matrix- oder Trägerstruktur wenige Wochen vor der geplanten Implantation mit körpereigenen Zellen des Patienten versehen werden.

[0012] Insbesondere kann der poröse Träger aus unter physiologischen Bedingungen im Körper resorbierbarem Material bestehen. Dieses kann natürlichen oder synthetischen Ursprungs sein. Mit Vorteil kann der poröse Träger in Form eines Vlieses, Schaums, Schwamms, Sintermaterials oder einer textilen Struktur vorliegen.

[0013] Der poröse Träger aus resorbierbarem Material kann sich dadurch auszeichnen, daß er eine Porosität von mehr als 65 %, insbesondere mehr als 75 % aufweist. Vorzugsweise ist der Träger ein hochporöser Träger. Er kann eine Porosität von mehr als 90 %, bevorzugt mehr als 95 % aufweisen.

[0014] Der poröse Träger aus resorbierbarem Material kann aus hydrolytisch abbaubaren Polymeren, insbesondere hydrolysierbaren Polymeren der  $\alpha$ - und  $\beta$ -Hydroxycarbonsäuren gebildet sein. Vorzugsweise besteht er aus einem oder mehreren resorbierbaren synthetischen Polymeren auf Basis der Polyester der Hydroxycarbonsauren. Als Beispiele für biologisch abbaubaren Materialien sind Polymere auf Basis von Polyglykolsäure, Polymere der Glykolsäure (PGA), Polylactide, Polymere von L-Lactid (P-L-LA), D-Lactid (P-D-LA), DL-Lactid (P-DL-LA), Polydioxanon, Polycaprolacton, Copolymere und Terpolymere aus den genannten Monomeren und/oder Mischungen aus den genannten Polymeren zu nennen. Mit Vorteil können Copolymere von Glykolsäure und Milchsäure im Verhāltnis 99:1 bis 1:99, insbesondere im Verhāltnis 89:11 bis 70:30 oder von 30:70 bis 11:89 verwendet werden. Außerdem können vorteilhaft Copolymere von L-Lactid und DL-Lactid im Verhältnis 99:1 bis 1:99, insbesondere im Verhältnis 99:1 bis 70:30 verwendet werden. Die erfindungsgemäß zu verwendenden Copolymere, Terpolymere und/oder Mischungen aus den oben genann-Monomeren bzw. Polymeren können zur Verbesserung ihrer Eigenschaften mit weichmachenden Substanzen, insbesondere Caprolacton, Trimethlyencarbonat (TMC), Triethylcitrat (TEC) und/oder Acetylbutylcitrat (AtBC) versehen sein.

[0015] Unter Berücksichtigung der entsprechenden Vorkehrungen zum Ausschluß immunologischer Probleme oder infektiöser Krankheiten kann der poröse

10

35

Träger aus natürlichen resorbierbaren Substanzen, mit Vorteil aus Collagen oder aus Hyaluronsäure und ihrer Derivate, hergestellt sein.

[0016] Der poröse Träger kann aus einem Schaum, Schwamm, Sintermaterial oder aus einer textilen Struktur gebildet sein, wobei Spinnvliese oder Spinnfaservliese bevorzugt sind.

[0017] Im Falle von porösen Trägern aus Fasermaterial, wie Vliesen oder anderen textilen Flächengebilden, kann der Faserdurchmesser vorteilhaft 1 bis 50  $\mu$ m, insbesondere 5 bis 15  $\mu$ m betragen.

Zur besseren Steuerung der Knorpelbildung [0018] und zur Beeinflußung der Degradationszeit können porose Trager aus einer Kombination von Fasermaterialien bestehen. Dies kann durch den Einsatz von Fasermischungen, oder durch Mischfasern, Bikonstituentenfasern oder mit Bikomponenten-Fasern geschehen. Eine gesteuerte Degradation kann hierbei mit Vorteil durch die Verwendung von Bikomponenten-Fasern des Typs Kern/Mantel oder des Insel-Typs erreicht werden. Schichtförmige Träger (z. B. Vliese) können eine Dicke von 1 bis 5 mm aufweisen. Beispielsweise können bei Implantaten zur Anwendung am Knie eines Menschen Schichtdicken von 1 bis 3 mm verwendet werden. Für Anwendungen an der Hüfte können wegen 125 der höheren Beanspruchung größere Dicken zweckmä-Big sein.

[0020] Der erfindungsgemäße Gelenkflächenersatz kann sich dadurch auszeichnen, daß der Integrationsvermittler fest an den porösen Träger gebunden ist. Mit Vorteil kann der Integrationsvermittler in ein Versiegelungsmittel partiell eingebettet sein. Als Beispiel für erfindungsgemäß geeignete Versiegelungsmittel sind Folien oder Membranen aus den im Zusammenhang mit dem porösen Träger aufgeführten resorbierbaren Polymeren zu nennen.

[0021] Der Integrationsvermittler kann in feinteiliger Form vorliegen, wobei die mittlere Teilchengröße vorzugsweise zwischen 10 und 500  $\mu$ m, insbesondere 50 bis 100  $\mu$ m beträgt.

[0022] Der Integrationsvermittler kann erfindungsgemäß in einer Menge vorhanden sein, die die Oberfläche der dem Knochen zugewandten Seite mindestens zu 30 % bis 100 %, vorzugsweise zu 95 % bis 100 % bedeckt. [0023] Mit Vorteil kann der Integrationsvermittler von einer anorganischen Knochengrundsubstanz gebildet werden, insbesondere aus einer solchen bestehen.

[0024] Als Beispiele für gemäß der Erfindung bevorzugte Integrationsvermittler sind Hydroxylapatitkeramik, Tricalciumphosphatkeramik, Misch-Keramiken und/oder Calciumcarbonat zu nennen. Auch amorphe Formen der anorganischen Knochengrundsubstanzen kommen in Frage.

[0025] Der Integrationsvermittler kann insbesondere eine poröse Struktur besitzen, wobei die Porosität 30 bis 80 Vol-% oder mehr beträgt und die Porengröße im Bereich von 10 bis 150 um liegt. Der Integrationsvermittler kann auch aus einer zusammenhängenden

hochporösen Platte bestehen.

[0026] In einer Ausführungsform der Erfindung kann der Integrationsvermittler biologischen Ursprungs sein, insbesondere aus hochtemperaturbehandeltem Knochen bestehen. Eine solche Hochtemperaturbehandlung kann insbesondere bei Temperaturen über 1000 °C erfolgen. Ein auf diese Weise behandeltes Knochenmaterial ist eine biologische Hydroxylapatitkeramik.

[0027] In einer anderen Ausführungsform der Erfindung kann der Integrationsvermittler aus Keramik vollsynthetischen Ursprungs gebildet sein. Zur Herstellung einer solchen Keramik können den Fachleuten aus dem Stand der Technik bekannte Herstellungsverfahren verwendet werden.

[0028] Zur Herstellung eines Gelenkknorpelbiohybrids, einem kultivierten Gelenkknorpel in geeigneter dreidimensionaler Raum-struktur gemäß der vorliegenden Erfindung ist eine Basis erforderlich, die mit dem Knochen eine dauerhafte und kraftschlüssige Verbindung eingeht. Insbesondere kann ein Granulat von Hydroxylapatitkeramik verwendet werden, das bioaktiv und osteokonduktiv eine schnelle substanzielle Integration durch Aufwachsen von interstizieller Matrix auf das synthetische poröse Material fördert.

[0029] Erfindungsgemäß kann das Granulat in eine resorbierbare Polymerfolie eingearbeitet werden. Der erfindungsgemäße Gelenkflächenersatz kann dadurch gekernzeichnet sein, daß die Teilchen des Integrationsvermittlers teilweise in eine Schicht eingebettet sind und ein Teil ihrer Oberfläche freiliegt. Auf diese Weise ist nach Degradation der Polymerbestandteile des biohybriden Implantats der Gelenkknorpel mit seiner Matrix an einer keramischen Basis fixiert, die wiederum zuverlässig Halt im subchondralen Knochen findet.

[0030] Erfindungsgemäß können die Hydroxylapatitkeramikpartikel in einem Monolayer in einer Polymerfolie vorgesehen sein. Als Beispiel für erfindungsgemäß geeignete Polymerfolien sind Folien oder Membranen aus den im Zusammenhang mit dem porösen Träger aufgeführten resorbierbaren Polymeren zu nennen.

[0031] Bevorzugt kann eine Polymerfolie verwendet werden, die eine Dicke von ungefähr 100  $\mu m$  bis 300  $\mu m$  aufweist. Mit eingebetteten Partikeln kann die Polymerfolie insbesondere eine Dicke von bis zu 600  $\mu m$  aufweisen. Die Partikelgröße im Monolayer kann 10 bis 500  $\mu m$ , insbesondere 50 bis 100  $\mu m$  betragen.

[0032] Der biohybride Gelenkflächenersatz sollte in idealer Weise an die entsprechende Oberfläche des zu ersetzenden Gelenkflächenbereichs angepasst sein. Der dreidimensionale Träger und/oder der Integrationsvermittler können gemäß der vorliegenden Erfindung konkav, konvex oder in einer anderen gekrümmten Raumform angepasst an den natürlichen, zu ersetzenden Gelenkfnorpel vorliegen. Dabei kann die dem Knochen zugewandte Seite des Integrationsvermittlers mit Vorteil eben sein, um die Implantation zu erleichtern.

[0033] Die geeignete Raumform läßt sich nicht-invasiv durch bildgebende Verfahren, wie der Röntgenstrahlen-

Computertomographie oder der MRT, bestimmen und durch ein Rapid-Prototyping-Verfahren als Modell oder Matrize nachbilden.

[0034] Der Gelenkflächenersatz gemäß der vorliegenden Erfindung kann sich dadurch auszeichnen, daß Mittel vorgesehen sind, die die Berührungsfläche zwischen Implantat und Defektgrenzen am Knorpel und zwischen Integrationsvermittler und Knochen im implantierten Zustand vor Zutritt von Flüssigkeit, insbesondere von Synovialflüssigkeit schützen.

[0035] Erfindungsgemäß kann die synthetische Stützstruktur zur Defektgrenze hin in der Weise begrenzt sein, daß sie für Synovialflüssigkeit und Zellen undurchlässig ist. Auf diese Weise können Stoffe, die eine zuverlässige Verankerung des Implantats im Knochen 15 beeinträchtigen, ferngehalten werden.

[0036] In einer Ausführungsform der Erfindung kann beim Gelenkflächenersatz zum Schutz der Berührungsfläche zwischen Implantat und Defektgrenzen am Knorpel und zwischen Integrationsvermittler und Knochen im implantierten Zustand vor Zutritt von Flüssigkeit eine Versiegelungsschicht vorgesehen sein. Als Beispiel für erfindungsgemäß geeignete Versiegelungsmittel sind Folien oder Membranen aus den im Zusammenhang mit dem porösen Träger aufgeführten resorbierbaren 25 Polymeren zu nennen.

[0037] In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung kann beim Gelenkflächenersatz zum Schutz der Berührungsfläche zwischen Implantat und Defektgrenzen am Knorpel und zwischen Integrationsvermittler und Knochen im implantierten Zustand vor Zutritt von Flüssigkeit eine semipermeable Membran vorgesehen sein. Als Beispiel für erfindungsgemäß geeignete semipermeable Membranen sind Folien oder Membranen aus den im Zusammenhang mit dem porösen Träger aufgeführten resorbierbaren Polymeren zu nennen.

[0038] Der Cut-off einer solchen Membran kann insbesondere bei weniger als 60000 Dalton liegen. Auf diese Weise können größere Moleküle, wie beispielsweise Proteine, und Zellen am Durchtritt durch die 40 Membran gehindert werden.

[0039] In noch einer Ausführungsform der Erfindung kann beim Gelenkflächenersatz zum Schutz der Berührungsfläche zwischen Implantat und Defektgrenze am Knorpel und zwischen Integrationsvermittler und Knochen im implantierten Zustand vor Zutritt von Flüssigkeit eine mikroporöse Membran vorgesehen sein, deren Porengröße bevorzugt unter 1 µm beträgt. Als Beispiel für erfindungsgemäß geeignete mikroporöse Membranen sind Mikrofaservliesstoffe oder Folien oder Membranen aus den im Zusammenhang mit dem porösen Träger aufgeführten resorbierbaren Polymeren zu nennen.

[0040] Mit Vorteil kann eine schützende Schicht vorgesehen sein, die vor allem für Zellen und Synovialflüssigkeit eine Barriere bildet, aber in einer Weise permeabel ist, um Stoffwechsel zu ermöglichen. Ein möglichst ungehinderter Stoffwechsel ist für ein schnelles Anwachsen und eine substantielle Integration des Implantats von Bedeutung.

Als Beispiele für Polymermaterialien, aus denen eine Trennschicht, Versiegelungsschicht, Polymerfolie, geschlossene Schicht, Schutzschicht, Membranen usw. hergestellt sein können, sind Polylactide, Polymere von L-Lactid (P-L-LA), D-Lactid (P-D-LA), DL-Lactid (P-DL-LA), Polydioxanon, Polycaprolacton, Copolymere und Terpolymere aus den genannten Monome-10 ren und/oder Mischungen aus den genannten Polymeren sowie Copolymere oder Mischungen der genannten Polymere mit Polyglykolsäure zu nennen. Mit Vorteil können Copolymere von Glykolsäure und Milchsäure im Verhältnis 90:10 bis 1:99, insbesondere im Verhältnis 30:70 bis 11:89 verwendet werden. Außerdem können vorteilhaft Copolymere von L-Lactid und DL-Lactid im Verhältnis 99:1 bis 1:99, insbesondere im Verhältnis 99:1 bis 70:30 verwendet werden. Die erfindungsgemäß zu verwendenden Copolymere, Terpolymere und/oder Mischungen aus den oben genann-Monomeren bzw. Polymeren können zur Verbesserung ihrer Eigenschaften mit weichmachenden Substanzen, insbesondere Caprolacton, Trimethlyencarbonat (TMC), Triethylcitrat (TEC) und/oder Acetylbutylcitrat (AtBC) versehen sein.

[0042] Unter Berücksichtigung der entsprechenden Vorkehrungen zum Ausschluß immunologischer Probleme oder infektiöser Krankheiten können Trennschicht, Versiegelungsschicht, Polymerfolie, geschlossene Schicht, Schutzschicht, Membranen usw. aus natürlichen resorbierbaren Substanzen, mit Vorteil aus Collagen oder aus Hyaluronsäure und ihrer Derivate hergestellt sein.

[0043] Mit Vorteil können für die erfindungsgemäßen Trennschichten usw. zu verwendende Polymere aus Lösung verarbeitbar sein. In einer anderen Ausführungsform der Erfindung können die für die erfindungsgemäße Trennschicht zu verwendenden Polymere thermoplastisch verarbeitbar sein. In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung können die für die erfindungsgemäße Trennschicht zu verwendenden Polymere vernetzend verarbeitbar sein.

[0044] Der erfindungsgemäße Gelenkflächenersatz kann sich vorteilhaft dadurch auszeichnen, daß die geschlossene Schicht zumindest während der anfänglichen Einwachszeit nach der Implantation im wesentlichen undurchlässig für Flüssigkeiten ist.

[0045] In einer weiteren Ausführungsform kann der erfindungsgemäße Gelenkflächenersatz dadurch gekennzeichnet sein, daß ihm eine Deckfolie zugeordnet ist, die zum Abdecken der dem Integrationsvermittler abgewandten Oberseite des Trägers bestimmt ist. Mit Vorteil kann die Deckfolie auf dem Träger befestigt, insbesondere adhäsiv/kohäsiv, physisch zugeordnet sein. Als Materialien für die erfindungsgemäße Deckfolie können Polymermaterialien verwendet werden, wie sie oben für die Trennschicht vorgeschlagen wurden. Die Deckfolie kann insbesondere aus resorbierbarem

Material bestehen. Ferner kann die Deckfolie vorzugsweise aus einer porösen Membran, die ein Eindringen von Synovialflüssigkeit verhindert, bestehen.

[0046] Mit Vorteil kann die Deckfolie größer sein als die Fläche der Trägeroberseite und überstehende Ränder aufweisen, die zum Überdecken der Tennlinie zwischen Gelenklächenersatz und nativer Gelenkknorpeloberfläche vorgesehen ist.

[0047] Zur Befestigung von Deckfolie auf dem porösen Träger kann mit Vorteil chirurgisches Nahtmaterial aus bioresorbierbarem Material verwendet werden. Die Degradationszeit des Nahtmaterials kann im Bereich der Degradationszeit der resorbierbaren Deckfolie liegen. Eine sichere Befestigung kann sichergestellt werden, wenn die Resorptionsdauer des Nahtmaterials insbesondere länger ist als die der Deckfolie. Geeignete Resorptionszeiten für die Folie können beispielsweise im Bereich von 1 bis 4 Monaten liegen. Besonders bevorzugt sind erfindungsgemäß Nahtmaterialien auf Basis von Polyglykolsäure. Weitere Befestigungsmittel 20 sind Gewebekleber, resorbierbare Stifte oder Klammern oder Collagen.

[0048] Alternativ oder ergänzend zur Decktolie kann dem erfindungsgemäßen Gelenkflächenersatz eine resorbierbare Dichtmasse zugeordnet sein, die zwi- 25 schen porösen Träger und Defektgrenze eingebracht oder auf die oberflächige Trennlinie von Implantat zu Gelenkfläche aufgebracht, ein Eindringen der makromolekularen Bestandteile der Synovialflüsigkeit verhindert. Die resorbierbare Dichtmasse kann z. B. aus 30 Gewebekleber oder Collagen bestehen.

[0049] Mit Vorteil kann der Gelenkflächenersatz gemäß der Erfindung sich dadurch auszeichnen, daß der poröse Träger und/oder der Integrationsvermittler eine geknummte Raumform angepasst an die natürliche Gelenkform aufweisen, wobei die dem Knochen zugewandte Seite des Integrationsvermittlers bevorzugt eben ist.

[0050] Zur Verwendung als Implantat kann der erfindungsgemäße Gelenkflächenersatz in geeigneter Weise sterilisiert werden. Ein zwedmäßiges Sterilisierverfahren kann aus üblichen physikalischen oder chemischen Methoden zum Inaktivieren von Mikroorganismen ausgewählt oder eine Kombination solcher Methoden sein. Ein mögliches Sterilisierungsverfahren 45 umfaßt die Behandlung mit ionisierender Strahlung wie beispielsweise Bestrahlung mit β-Strahlen oder γ-Strahlen, im Bereich von 0,1 Mrad bis 10 Mrad, insbesondere 0,8 Mrad bis 2,5 Mrad. In einer möglichen Ausführungsform der Erfindung kann eine mit Hilfe von Bestrahlen durchgeführte Sterilisation gleichzeitig zur Steuerung des Degradationsverhaltens des erfindungsgemäß hergestellten Gelenkflächenersatzes dienen.

[0051] Bei der Behandlung mit  $\gamma$ -Strahlen kann es zu einer Kettenspaltung beim resorbierbaren Polymermaterial kommen, was die Resorbierbarkeit im Körpermilieu verbessert, aber gleichzeitig keinen nennenswerten Festigkeitsverlust bedingt.

[0052] Zur Verbesserung der Hydrophilie des Polymerwerkstoffs können Modifizierungen der Polymeroberfläche vorgenommen werden. Mit Vorteil kann es bei einer Plasmabehandlung durch Reaktionen an der Oberfläche des Materials zu einer Modifizierung der funktionellen Gruppen kommen. Auf diese Weise kann auch eine Erhöhung der hydrophilen Eigenschaften erreicht werden. In bevorzugten Ausführungsformen kann eine solche Hydrophilierung und/oder Funktionalisierung der Oberfläche mit Niedertemperatur-Plasma vorgenommen werden. Mit Vorteil können die Modifizierungsreaktionen in Inertgasatmosphäre, Sauerstoff, CO2 und/oder SO2 ausgeführt werden. In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung kann eine Plasmapfropfung mit Monomeren und/oder Oligomeren zur Polymeroberflächenmodifikation vorgenommen werden. Eine Oberflächenmodifikation kann die Besiedelung mit Zellen erleichtern und somit das Einwachsen des Implantats und die Regeneration des behandelten Gelenks günstig beeinflußen.

[0053] Zur Erleichterung der Regenerierung nach der Implantation kann das erfindungsgemäße Implantat mit Wachstumstaktoren in wirksamer Konzentration versehen sein. Es sind sowohl Wachstumsfaktoren für Knorpelzellen wie Wachstumfaktoren für Knochenzellen oder Kombinationen davon einsetzbar. Wachstumsfaktoren für Knochenzellen können gemäß der Erfindung bevorzugt in der Folie für den Integrationsvermittler eingelagert sein. Als Beispiele sind im Bereich der Physiologie und Medizin bekannte Wachstumsfaktoren wie zum Beispiel osteogenes Protein, BFGF (basic fibroblast growth factor), BMP (bone morphogenic protein), rh BMP (recombinant human bone morphogenic protein), TGF-B (transforming growth factor), IGF (insulinlike growth factor) und EGF (endothelial growth factor) zu nennen. Geeignete Konzentrationen an Wachstumsfaktoren können im Bereich von 0,1 bis 50 ng/ml liegen. Während der Resorption der für den erfindungsgemäßen biohybriden Gelenkfächenersatz verwendeten biodegradierbaren Polymere kann es zu Schwankungen des pH-Werts kommen. Mit Vorteil können zur Abpufferung basische Salze in die Polymere und/oder die Poren des Implantats eingebracht werden. Als Beispiele für Puffersalze sind Calciumcarbonat, Natriumcarbonat, Natriumtartrat und/oder andere unter physiologischen Bedingungen geeignete Puffersysteme zu nennen. Die Pufferverbindungen können mit Vorteil in einer Konzentration und 0,1 bis 20 Gew.-%, bevorzugt 1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht an resorbierbarem Polymer enthalten sein.

[0055] Mit dem erfindungsgemäßen Gelenkflächenersatz wird ein Implantat zur Wiederherstellung eines geschädigten Gelenkknorpels zur Verfügung gestellt, das die Züchtung eines funktionellen Knorpeltransplantates mit autologem Knorpel ermöglicht und eine sichere Verankerung im subchondralen Knochen gewährleistet. Zur Verbesserung der Verankerung des Implantats im Knochen kann der Defekt zuvor auf Maß gestanzt, gefräst oder geschnitten werden, so daß eine entsprechend angepaßte Implantatstruktur darin eingepreßt werden kann. Das Implantatstück kann aus einem zuvor großflächig hergestellten Knorpelersatz vorzugsweise zyfindrisch vorgebildet sein. Dabei können mit 5 Vorteil Durchmesser von 10 bis 15 mm vorgesehen sein.

[0056] Weitere Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von bevorzugten Ausführungsformen anhand von Beispielen mit Bezugnahme zu den begleitenden Zeichnungen. Die Beispiele dienen zur Erfäuterung bevorzugter Ausführungsformen, wobei die Erfindung in keiner Weise darauf beschränkt sein soll. Es sind vielmehr für den Fachmann ersichtliche Veränderungen 15 und Modifikationen möglich, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.

[0057] In den Zeichnungen zeigt Figur 1 einen erfindungsgemäßen Gelenkflächenersatz wie er in Beispiel 1 erläutert ist. Figur 2 zeigt einen erfindungsgemäßen Gelenkflächenersatz wie er in Beispiel 2 erläutert ist.

#### Beispiel 1

[0058] Ein poröser Träger 1 wird als Vliesstruktur aus resorbierbaren Polymerfasern, hergestellt aus Copolymer von Glykolsäure und Milchsäure, gebildet. Der Träger 1 weist ein Porenvolumen von 95 % auf und ist fest mit einem Integrationsvermittler 2 verbunden. Als Integrationsvermittler 2 wird granuläre Hydroxylapatitkeramik mit einer mittleren Korngröße von 0,3 mm verwendet. Zur Verbindung von porösem Träger 1 und Integrationsvermittler 2 dient eine Versiegelungsschicht 3 aus einer resorbierbaren Polymermembran, hergestellt aus dem gleichen Copolymer von Glykolsäure und Milchsäure. Hauptaufgabe der Polymermembran ist, die Hydroxylapatitkeramik und den nach der Implantation darunter befindlichen subchondralen Knochen 5 vor der integrationshemmenden Synovialflüssigkeit zu schützen.

#### Beispiel 2

[0059] Ein poröser Träger 1 entsprechend wie in Beispiel 1 ist mit einer Deckschicht 4 aus einer resorbierba-Polymermembran, heraestellt aus einem Polyglykolid-Trimethylencarbonat-Copolymer versehen. Die Polymermembran ist durch eine zentrale Knopfnaht, ausgeführt mit resorbierbarem Nahtmaterial aus Polyglykolsäure, fest mit dem porösen Träger 1 verbunden. Die Membran überdeckt die Passfuge 7 des eingepreßten Implantates, und ist geeignet, nach entsprechender Fixierung auf dem umliegenden Knorpel 6. das gesamte Implantat und das anschließende Körpergewebe vor dem Eindringen der integrationshemmenden Synovialflüssigkeit zu schützen. Der Integrationsvermittler 2 besteht aus einer Platte aus poröser Hydroxylapatitkeramik, die bei entsprechender Vorbereitung des Implantatlagers eine besonders feste primäre Verankerung ermöglicht.

#### Patentansprüche

- Biohybrider Gelenkflächenersatz in Form eines dreidimensionalen porösen Trägers, in dem sich Knorpelzellen in vitro, und/oder in vivo zu einem dreidimensionalen Zellverband kultivieren lassen, und der nach dem Zellwachstum, und gegebenenfalls nach einer Gewebeentwicklung, im Bereich einer defekten Gelenkfläche auf den freigelegten Knochen aufsetzbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger an der zur Anlage an den Knochen bestimmten Seite Mittel zur Förderung der knöchernen Integration aufweist.
- Gelenkflächenersatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der poröse Träger aus resorbierbarem Material besteht und bevorzugt aus mindestens einem resorbierbaren synthetischen Polymeren auf Basis der Polyester der α-Hydroxycarbonsäuren besteht.
- Gelenkflächenersatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der poröse Träger aus einem Schaum, Schwamm, Sintermaterial oder einer textilen Struktur, insbesondere einem Spinnvlies oder Spinnfaservlies gebildet wird.
- Gelenkflächenersatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Integrationsvermittler fest an den porösen Träger gebunden ist.
- Gelenkflächenersatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Integrationsvermittler in feinteiliger Form vorliegt, wobei die mittlere Teilchengröße vorzugsweise zwischen 10 und 500 μm, insbesondere 50 bis 100 μm beträgt.
- 6. Gelenkflächenersatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Integrationsvermittler aus einer zusammenhängenden, hochporösen Platte besteht.
- Gelenkflächenersatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Integrationsvermittler in einer Menge vorhanden ist, die die Oberfläche der dem Knochen zugewandten Seite zu 30 % bis 100 %, vorzugsweise zu 95 % bis 100 % bedeckt.
  - Gelenkflächenersatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der

35


Integrationsvermittler von einer anorganischen Knochengrundsubstanz gebildet wird, vorzugsweise aus einer solchen besteht und insbesondere aus keramischen oder amorphen Hydroxylapatiten, Tricalciumphosphaten, Misch-Calciumphosphaten 5 und/oder Calciumcarbonat besteht.

natürliche Gelenkform aufweisen, wobei die dem Knochen zugewandte Seite des Integrationsvermittlers bevorzugt eben ist.

- 9. Gelenkflächenersatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Integrationsvermittler biologischen Ursprungs ist, insbesondere aus hochtemperaturbehandeltem Knochen besteht.
- 10. Gelenkflächenersatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der 15 Integrationsvermittler eine poröse Struktur besitzt, wobei die Porosität vorzugsweise 30 bis 80 Vol-% beträgt und die Porengröße bevorzugt im Bereich von 10 bis 150 µm liegt.
- 11. Gelenkflächenersatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Mittel vorgesehen sind, die die Berührungsfläche zwischen Integrationsvermittler und Knochen im implantierten Zustand vor Zutritt von Flüssigkeit, 25 insbesondere von Synovialflüssigkeit schützen.
- 12. Gelenkflächenersatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der dreidimensionale porose Träger an der Seite des 30 Integrationsvermittlers mit einer geschlossenen Schicht versehen ist, insbesondere mit einer vorzugsweise resorbierbaren Folie oder Membran verbunden ist, in der die Teilchen des Vermittlers verankert sind.
- 13. Gelenkflächenersatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ihm eine vorzugsweise resorbierbare Deckfolie oder Membran zugeordnet ist, die zum Abdecken der 40 dem Integrationsvermittler abgewandten Oberseite des Trägers und insbesondere der Kontaktfuge zwischen Implantat und nativer Gelenkoberfläche bestimmt ist.
- 14. Gelenkflächenersatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ihm eine resorbierbare Dichtmasse zugeordnet ist, die zwischen Implantat und Implantatlager eingebracht, oder auf die oberflächige Trennlinie von 50 Implantat zu Gelenkfläche aufgebracht, ein Eindringen der makromolekularen Bestandteile der Synovialflüssigkeit verhindert.
- 15. Gelenkflächenersatz nach einem der vorhergehen- 55 den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der poröse Träger und/oder der Integrationsvermittler eine gekrümmte Raumform angepasst an die

35

45





Europäisches Patentamt

**European Patent Office** 

Office européen des brevets



(11) EP 0 934 750 A3

(12)

### **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3: 12.07.2000 Patentblatt 2000/28 (51) Int. Cl.7: A61L 27/00, A61F 2/08

(43) Veröffentlichungstag A2: 11.08.1999 Patentblatt 1999/32

(21) Anmeldenummer: 99101438.2

(22) Anmeldetag: 27.01.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 30.01.1998 DE 19803673

(71) Anmelder:

 Meenen, Norbert PD Dr. 22587 Hamburg (DE)

DEUTSCHE INSTITUTE FÜR
 TEXTIL- UND FASERFORSCHUNG STUTTGART
 Stiftung des öffentlichen Rechts
 73770 Denkendorf (DE)

(72) Erfinder:

- Meenen, Norbert M. Dr. 22587 Hamburg (DE)
- Dauner, Martin
   73732 Esslingen (DE)
- Planck, Heinrich Dr.
   72622 Nürtingen (DE)
- (74) Vertreter:
  Patentanwälte
  Ruff, Beier, Schöndorf und Mütschele
  Willy-Brandt-Strasse 28
  70173 Stuttgart (DE)

#### (54) Biohybrider Gelenkflächenersatz

(57) Die Erfindung betrifft einen biohybriden Gelenkflächenersatz in Form eines dreidimensionalen porösen Trägers, in dem sich Knorpelzellen in vitro und/oder in vivo zu einem dreidimensionalen Zellverband kultivieren lassen, und der nach dem Zellwachsturn im Bereich einer defekten Gelenkfläche auf den freigelegten Knochen aufsetzbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger an der zur Anlage an den Knochen bestimmten Seite Mittel zur Förderung der knöchernen Integration aufweist.



### EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 99 10 1438

	EINSCHLÄGIG		···	
Ketegorie	Kennzeichnung des Doku der maßgeblich	nents mit Angabe, soweit erforderlich, nen Telle	Betitit Anapruch	- KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (HLCLE)
X	WO 97 14783 A (NOR) HOSPITA) 24. April  * Zusammenfassung * * Seite 5, Zeile 2- * Seite 9, Zeile 19 * Seite 10, Zeile 19 * Seite 11, Zeile 4 * Seite 13, Zeile 9 * Seite 14, Zeile 9	* -22 * )-31 * 10-27 * 1,5 * i-26 *	1-5,8,9, 15	A61L27/00 A61F2/08
A	US 5 674 292 A (TUC 7. Oktober 1997 (19 * Zusammenfassung * * Spalte 2, Zeile 1 * Spalte 3 - Spalte	: L−25 <b>*</b>	1,2,4,8	
А	US 4 457 028 A (DR/ 3. Juli 1984 (1984- * Zusammenfassung * * Spalte 1, Zeile 6 * Spalte 3, Zeile 5 * Spalte 4, Zeile 5 * Spalte 5, Zeile 5	1-3,8	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (INLCLI) A61L C08L	
A,D	WO 94 20151 A (SITT JESUS (DE)) 15. September 1994 * Zusammenfassung * * Seite 4, Absatz 6	•	1-3	C12N
				·
Der vo	rliegende Recherchenbericht w. Recherchend	rde für alle Patentamprüche erstellt		Don't de la contraction de la
	DEN HAAG	Abechtschaften der Recherche 17. Ma1 2000	Böh	Picter I
X : von Y : von and A : tech O : nich	ATEGORIE DER GENANNTEN DOR besonderer Bedeutung allein betrach besonderer Bedeutung in Verbindun renn Veröffentlichung derselben Kate nologischer Hintergrund stohntliche Offenberung icherflieratur	CUMENTE T: der Ertholung z E: Alteree Petertof set nach dem Arm g mit einer D: in der Armeita gode L: aus anderen G	ugrunde Ragende okument, des jedo sidedubum veröller ng engeführtes Do Ondon engoführte	Theorien oder Grundeltze ch eret em oder tillcht worden ist kument



#### **EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT**

Nummer der Anmeldung EP 99 10 1438

	EINSCHLÄGIGE			
ategorie	Kennzeichnung des Dokume der maßgeblicher	nts mit Angabe, sowelt erfordertich, i Telle	Betifit Anspruch	ACLASSIFIKATION DER ANNIELDUNG (INLCLI)
A,D	WO 90 12603 A (VACAN ROBERT S (US); VACAN 1. November 1990 (19 * Zusammenfassung * * Seite 6, Zeile 2-2 * Seite 10, Zeile 16 * Seite 11, Zeile 15 * Seite 12, Zeile 26 * Seite 15, Zeile 4-	90-11-01) 8 * -20 * -33 * -30 *	1-3	
•	WO 95 31157 A (THM B JOHN H (US); RINGEIS 23. November 1995 (1 * Seite 10 * * Seite 16, Zeile 6-	995-11-23)	1	,
,				RECHERCHERTE
				SACHGEBIETE (InLCL6)
	A d. D. ab b . d. d. d		-	
UBTYO	rilegende Recherchenbericht wurd Recherchenot	Abschubduum der Recherche	<u> </u>	Pictor
	DEN HAAG	17. Ma1 2000	Böh	m, I
	ATEGORIE DER GENANNTEN DOKUM	E : eserce Primericad	kument, dae jado	Theorien oder Grundsätze ch erst ern oder
Y : von	beconderer Bedeutung allein betrachtel beconderer Bedeutung in Verbindung i seen Veröllentlichung dereelben Kalego	nach dem Anme alt einer D : in der Anmeidun	idedalum verbileri g angaführten Do	Elicht worden ist kurnent
O: nlct	nologischer Hintorgrund Aschriftliche Offenberung Intentionsbur	& : Mitglied der glei Dokument	hon Putentfamilie	, (iberehulimmenden

# ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 99 10 1438

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentstokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entaprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

17-05-2000

	im Recherchenbert angeführtes Paterstdok		Deturn der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Pelentiamilie	Deturn der Veröffentlichung
	WO 9714783	A	24-04-1997	US	5700289 A	23-12-1997
		• •		· AŬ	7451596 A	07-05-1997
İ				EP	0862617 A	09-09-1998
	US 5674292	A	07-10-1997	AU	714963 B	13-01-2000
				AU	6333596 A	30-12-1996
				CA	2223049 A	19-12-1996
i				EP	0837701 A	2 <del>9-</del> 04-1998
				JP	11506360 T	08-06-1999
ł				WO	9640297 A	19-12-1996
				UŞ	6013856 A	11-01-2000
İ	<del></del>			US	6028242 A	22-02-2000
	US 4457028	A	03-07-1984	DE	2917446 A	06-11-1980
				AT	16343 T	15-11-1985
				CA	1165055 A	10-04-1984
				DE	3071217 D	12-12-1985
				EP	0018496 A	12-11-1980
				บร	4365357 A	28-12-1982
j				ZA	8002520 A	29-04-1981
	WO 9420151	A	15-09-1994	DE	4306661 A	08-09-1994
				DE	4431598 A	07-03-1996
				EP	0687185 A	20-12-1995
				JP	8511679 T	10-12-1996
1				US	5891455 A	06-04-1999
	WO 9012603	A	01-11-1990	US	5041138 A	20-08-1991
				AT	142511 T	15-09-1996
l				AU	635025 B	11-03-1993
				AU	5556890 A	16-11-1990
ļ				CA	2051663 A,C	18-10-1990
İ				DE	69028524 D	17-10-1996
				DE	69028524 T	13-02-1997
- 1				DK	469070 T	30-09-1996
Ì				EP	0469070 A	05-02-1992
ŀ				ES	2095252 T	16-02-1997
				JP	6006155 B	26-01-1994
				JP	4505717 T	08-10-1992
ľ				US_	5736372 A	07-04-1998
<u>.</u>	WO 9531157	A	23-11-1995	US	5981825 A	09-11-1999
2				US	5855608 A	05-01-1999
8				AU	2590595 A	05-12-1995
EPO POPUL POARI				CA	2190253 A	23-11-1995
<b>b</b>				EP	0759731 A	05-03-1997

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : eiche Amtablatt des Europäischen Patentamts, Nr. 1282

### ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 99 10 1438

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patendamflen der im obengenannten europäiechen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamte am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

17-05-2000

Im Recherchenbericht ange@hrtee Patentdolozment	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentiamilie	Deturn der Veröffentlichung
WO 9531157. A		JP 10500589 T	20-01-1998
•			

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : stehe Amtsbietl des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

THIS PROFE BLANK USERS